

	Produkt	Art	Außen - Innen	empfohlene Schichten/ Aufträge	Reichweite +/- pro Schicht 1 Liter/qm	Trockenzeit* zw. Schichten MINUTEN	Trockenzeit* zwischen den Produkten h	Liter-Preis 2021 ohne Mwst. EURO
A	ds-COR	Entfetter		1	20			3,00
B	dx-COR	Walzhautentferner		1 - 2	8	25		25,00
C	act-COR	Schnellroster		2 - 3	20	60	24-48 Std.	32,00
D	act-COR-GEL	Schnellroster-GEL		1 - 2	8	120-180	24-48 Std.	40,00
E	bp-COR Roststop	Grundierung oder als Schutzschicht	Innen	2	Grundierung: 35 Schutzschicht: 20	90	48 Std.	35,00
F	bz-COR Schutzlack seideglanz	2.-Grundierung für SAT-EX oder Endlack	Innen	Grundierung: 1 Endlack: 2-3	8	45-60	24 Std.	19,00
G	bz-COR naturmatt	Nitrolack	Innen	2 - 3	8	120-180		22,00
H	bz-COR Glanz	PU-Lack	A + I	2 - 3	8	120-180		24,00
I	bz-COR PU-SAT-EX	PU-Lack seidenglanz	A + I	2 - 3	8	120-180		38,00
J	bz-COR FINISH WR (wasser-resistent)	Acryl-Lack matt / seidenmatt/glanz	A + I	2	8	120-180		150,00
K	bz-COR Anti-Graffiti	matt / seidenmatt/glanz	A + I	2	8	120-180		130,00
L	Graff-Out	Graffiti Entferner	A + I	1	8			15,00

*je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchte sind Trocknungszeiten zu verlängern.

A = zur Walzfett-, Fingerprints- und Schmutzentfernung (Ausnahme sandgestrahlt ohne Fingerprints)

B = Kaltwalzblech (walzhautfrei bis 1,5 mm). Warmwalzstahl ≥ 2 mm: ungleichmäßiges Rosten mit Walzhaut möglich, bei schlechtem Ergebnis Blech anschleifen oder Walzhaut entfernen und neu Rosten. → Wird die Rostfläche versiegelt muss die Walzhaut restlos entfernt werden. ←

	C oder D + E + F oder G	Lacksystem für Außen (Wettereinfluss) und Innen geeignet		C oder D + E (ohne Oberflächenbeanspruchung)
		C oder D + E + F + I oder H	C oder D + E + J oder K	